


УКРАЇНА

ПП «НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ЕТАЛОН»
 Акредитований Національним агенством з акредитації України на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
 АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20846 дійсний до 09 березня 2025 року

м. Хмельницький, проспект Миру, 63, тел./факс (0382) 78-90-78, E-mail: etalon125@ukr.net



20846
Випробування

ПРОТОКОЛ № 2734
випробувань
від 5 липня 2024 р.



"ЗАТВЕРДЖУЮ"
директор ПП НЦЛД «Еталон»
Кравцов О.М.
05.07.2024 р.

Замовник, адреса, тел./факс: ТОВ "ДПП РЕСУРС", Волинська обл., Ковельський р-н, с. Бахів, вул.Залізнична, 1Ф
 Назва продукції: РУФ, сировина дуб
 Дата виготовлення: 27.06.2024 р
 Розмір партії: інформація не надавалась
 Акт відбору: б/н від 01.07.2024 р. (Комісія у складі: директор, Мороз О.П.).
 Опис та стан зразка: в поліетиленовому пакеті
 Підприємство-виробник: ТОВ "ДПП РЕСУРС", Волинська обл., Ковельський р-н, с. Бахів, вул.Залізнична, 1Ф
 Дата одержання зразків для випробувань 04.07.2024 р.
 Термін проведення випробувань: 04.07.2024 р. - 05.07.2024 р.
 Мета випробувань: перевірка зразка на відповідність: перевірка зразків за фактичним значенням

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:

№ п/п	Назва показників, одиниці вимірювань	Результати випробувань	Вимоги НД	НД на методи випробувань	Похибка або невизначеність
1	2	3	4	5	6
Фізико-хімічні показники					
1	Масова частка загальної вологи (Wt-r), %	2,9	не регламентовано	ДСТУ EN 14774-1:2013	0,03**
2	Масова частка загальної золи, Ad, %	0,6	не регламентовано	ДСТУ ISO 18122:2015	0,01**
3	Нижня теплота згорання, МДж/кг	16,27	не регламентовано	МВВ 301-144-19	0,05**

* - нижня межа визначення методу

** - невизначеність розрахована згідно ПСУ 7.6-01

^ - позначення степеню

н.в. - не визначалась

Примітка:

Показник: "Нижня теплота згорання" - виконано поза сферою акредитації.

Прізвище осіб, які проводили випробування:

Біла О.Л.

UKRAINE
THE INDEPENDENT CENTRE OF LABORATORY RESEARCHES «ETALON»
Accreditation Attestation NAAU (DSTU ISO/IEC 17025:2019) № 20846 till March 09, 2025

63, Prospekt Myru, Khmelnytsky, Tel/Fax (0382) 78-90-78, E-mail: etalon125@ukr.net



20846
TEST

PROTOCOL №2734
of testing
July, 05, 2024



«APPROVE»

The director of ICLR «Etalon»

Kravtsov O. M.

July, 05, 2024

Customer, address, Tel/Fax: DPP RESOURCE LLC, Volyn region, Kovel district, Bakhiv, 1F, Zaliznychna St.

Production name: RUF, raw material oak

Date of production: 27.06.2024

Production consignment size/Lot: Information was not provided

Statement of selection: u/n of July, 01, 2024 (commission members: director, Moroz O.P.).

Sample state and description: in polyethylene bag

Location of sampling: DPP RESOURCE LLC, Volyn region, Kovel district, Bakhiv, 1F, Zaliznychna St.

Date of receiving the samples for the researches: July, 04, 2024

Period of the researches: July, 04, 2024 – July, 05, 2024

Object of the researches: the samples testing according to the declared indicators

RESULTS OF THE RESEARCHES:

№	Name of the Parameter, Unit of Measure	Results	Required Level or Range	Testing Method	Uncertainty Level
1	2	3	4	5	6
Physical and chemical parameters					
1.	Moisture (W _{r-t}), %	2,9	not regulated	DSTU EN 14774-1:2013	0,03**
2.	Ash (Ad), %	0,6	not regulated	DSTU ISO 18122:2015	0,01**
3.	Lower heating value, MJ / kg	16,27	not regulated	MVV 301-144-19	0,05**

* – Method Detection Limit (MDL)

** – Measurement uncertainty calculated according to PSU 7.6-01

^ - Degree Designation

u.d. - undecided

NOTE:

Parameter: "Lower heating value" – outside the scope of accreditation.

The researchers:

O.L. Bila